DERWENT-ACC-NO: 1979-26253B

DERWENT-WEEK:

197914

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Solar cell prodn. - by depositing

semiconductor on

junctions in anodised aluminium pores

during electron

beam irradiation

PUB-DATE

INVENTOR: HERTEL, K

PRIORITY-DATA: 1977DE-2741954 (September 17, 1977)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

/ DE 2741954 A

March 29, 1979

N/A

000 N/A

INT-CL (IPC): H01L031/18

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 2741954A

BASIC-ABSTRACT:

A solar cell is produced by coating an Al carrier plate in an anodizing process

with a porous transparent aluminium oxide layer. Its through pores are then

filled out by vapour deposition of a sequence of layers of a p-type

semiconductor and a metal layer in a vacuum while irradiating the plate by an

electron beam. A final transparent contacting layer forms the counter contact

to the Al plate.

The electron beam charges the anodized layer to prevent undesirable deposition. The new solar cell has a much better conversion efficiency because use is made of the pores throughout their depth.

DE 27 41 954 A



เมื่อและ และเกมีลมเกม

Offenlegungsschrift 27 41 954

Aktenzeichen:

Aktenzeichen: P 27 41 954.1 Anmeldetag: 17. 9.77

Offenlegungstag:

17. 9.77 29. 3.79

9 Umionspriorität: ⊘Ω G3 G1

0

Ø

ø

~ ~ ~

Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Solarzellen

(n) Anmelder:

Hertel, Karl, 2000 Hamburg

@ Erfinder:

gleich Anmelder

Fatentanspruch

Verfahren zur Berstellung von Solarzellen, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Oberseite eines Trägerplättchens aus Aluminium eine durchgehend poröse lichtdurchlässige Aluminiumoxydschicht durch Eloxieren hergestellt wird, danach deren durchgehende Poren unter gleichzeitiger Bestrahlung des Plättchens mit Elektronen, beispielsweise aus einer Glühkathode, nacheinander von unten nach oben mit periodisch abwechselnd jeweils einer Schicht aus Halbleitermaterial vom P-Typ, einer Schicht aus Halbleitermaterial vom P-Typ, einer Schicht durch Aufdampfen im Vakuum ausgefüllt werden, und dass schliesslich als Gegenkontakt zu dem aus Aluminium bestehenden Trägerkörper eine lichtdurchlässige Kontaktierungsschicht auf die Oberseite der Aluminiumoxydschicht aufgebracht wird.

909813/0201

MUNCHEN

PATENTAN W * LTE

J. RICHTER F. WERDERMANN DIPL -- ING. DIPL.-ING.

R. SPLANEMANN DR. B. REITZNER DIPL-CHEM.

HAMBURG

DIPL.-ING.

2000 HAMBURG 36

₹ S. //

NEUER WALL 10 TEL. (040) 34 00 45 340056

TELEGRAMME: . INVENTIUS HAMBURG

UNSERE AKTE:

H. 77 168 Wdm/le

IHR ZEICHEN:

PATENTANMELDUNG

PRIORITAT:

BEZEICHNUNG:

Verfahren zur Herstellung von

Solarzellen.

ANMELDER:

Karl Hertel

Bargteheider Str. 39

2000 Hamburg 73

ERFINDER:

wie Anmelder

909813/0201

Konten: Doutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 70100) Konto-Nr 6/10 055 - Postscheckamt Hamburg (BLZ 200 100 20) Konto-Nr 2620 80-201

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen. Die Funktion der bekannten Solarzellen beruht darauf, dass das auf die Oberfläche einfallende Licht, das die lichtdurchlässige Deckschicht durchdringt, von oben her auf die Gleichrichterschichten einwirkt. Infolgedessen ist der erreichbare Wirkungsgrad relativ klein, weil höchstens zwei Paare von PN-Schichten, die je einen Gleichrichter bilden, nacheinander von dem Licht durchdrungen und damit für die Spannungsabgabe nutzbar gemacht werden können.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Solarzelle neuer Art zu Schaffen, die einen beträchtlich höheren Wirkungsgrad aufweist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit Hilfe des in dem Patentanspruch gekennzeichneten Verfahrens gelöst.

Die Erfindung beruht auf der Ausnutzung des Umstandes, dass durch Eloxieren erzeugte Aluminiumoxydschichten durchgehende Poren aufweisen, die einen Durchmesser von 0,01 bis 0,05/u haben und ungefähr 15 % der eloxierten Oberfläche bzw. des Volumens der eloxierten Schicht einnehmen. Es wurde gefunden,

909813/0201

dass es daher möglich ist, durch auf das Plättchen einfallendes Licht die durchgehenden Poren der lichtdurchlässigen Eloxierschicht auf ihrer ganzen Tiefe und infolge
der unvermeidlichen Lichtstreuung auch auf ihrem ganzen
Umfang zu bestrahlen, also eine Vielzahl von PN-Übergängen
in Serienschaltung Übereinander innerhalb der Poren wirksam anzuordnen und dadurch eine bedeutend höhere Spannungsabgabe bzw. einen entsprechend höheren Wirkungsgrad der
Solarzelle zu erhalten.

Um eine selektive Einbringung der Schichtung in die Poren der eloxierten Schicht zu gewährleisten, derart, dass die erste Schicht sich auf dem reinen Aluminium am Grund der Poren, die zweite Schicht auf der leitenden ersten Schicht usw. niederschlägt, erfolgt während des Aufdampfvorganges eine Bestrahlung des Plättchens mit Elektronen, durch die alle Oberflächen der Eloxierschicht ausserhalb und auch innerhalb der Poren elektrisch aufgeladen werden, so dass auf diesen Oberflächenteilen kein ungewollter Niederschlag von Beschichtungsmaterialien erfolgen kann.

909813/0201